



Baumit NanoporTop

Visokovrijedna fasadna žbuka s nanokristalnom površinom



- Nanokristalna površina
- Prirodni učinak samočišćenja
- Paropropusna

Proizvod

Prirodno samočisteća, difuzijski otvorena završno dekorativna žbuka s nanokristalnom glatkom površinom.

Sastav

Inovativno mineralno vezivo, mineralna punila, silikati, mikrovlakna, u boji i bijeli pigmenti, mineralni dodaci i voda.

Svojstva

Mineralna, otporna na nepovoljne vremenske utjecaje, vrlo paropropusna, mikroskopski glatka površina, povećana zaštita od prljaštvine, laka ugradnja (ručno i strojno).

Primjena

Inovativna dekorativna završna žbuka na kompozitim sustavima toplinske izolacije (ETICS) kako na starim tako i na novim mineralnim žbukama, betonu, u zaštiti spomenika.

Tehničke specifikacije

Prionjivost:	> 0.3 MPa
μ-vrijednost:	oko 20 - 30
Nasipna gustoća:	oko 1.8 kg/dm ³
pH-vrijednost:	oko 11
V vrijednost:	V1
W vrijednost:	W2 prema EN 1062-1

	NanoporTop K1,5	NanoporTop K2	NanoporTop K3
Potrošnja	oko 2.5 kg/m ²	oko 2.9 kg/m ²	oko 3.9 kg/m ²

**Oblik isporuke**

25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

Skladištenje

6 mjeseci na suhom i hladnom mjestu zaštićenom od smrzavanja.

Osiguranje kvalitete

Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otpaćena, beziscvjetavanja, nosiva i bez dijelova koji otpadaju. Ispitivanje podloge provesti u skladu sa strukovnim smjernicama. Zid mora biti ravan uskladu s normom EN 18202.

Proizvod je pogodan za:

- mineralne podlove
- beton ili stara žbuka
- Baumit PowerFlex (temeljni predpremaz se može izostaviti)

Proizvod nije prikladan za:

- plastiku i smole
- boje na bazi ljepljiva i disperzijske boje
- drvene i metalne podlove
- uljne i lakpremaze

Priprema podlove

Prije nanošenja površina se mora prethodno obraditi na sljedeći način:

- Jako ili neravnomjerno upijajuće površine tretirati s Baumit MultiPrimer
- Mehanički ukloniti sinter sloj
- Ostatke ulja za oplate na betonu ukloniti vrućom parom, sredstvom za uklanjanje ulja ili brušenjem
- Podlove pogodene algama i / ili gljivicama tretirajte posebnim sredstvima (npr. Baumit FungoFluid)
- Uklonite loše prilijepljene, labave slojeve
- Oštećene ili napukle mineralne površine pregletati mortom (npr. Baumit StarContact) i ojačati Baumit StarTexom

Pored prethodno obrađenih podlova, sve podlove moraju se uvijek temeljno premazati Baumit PremiumPrimer-om (vrijeme sušenja: najmanje 24 sata). Kada se koristi Baumit PowerFlex, temeljni premaz se može izostaviti.

Ugradnja

Nakon sušenja Baumit PremiumPrimer-a od najmanje 24 h, Baumit NanoporTop može se nanijeti 1 x.

Baumit NanoporTop se prije nanošenja pomiješa s miješalicom.

Ako je potrebno, konzistencija može se prilagoditi dodavanjem male količine vode (maksimalno 1% čiste vode).

Dekorativna završna žbuka ugrađuje se gleretom od nehrđajućeg čelika ili se raspršuje prikladnim strojem za fino žbukanje po cijeloj površini, zaribava se do veličine zrna i odmah nakon nanošenja trlja plastičnom lopaticom. Ne miješajte s drugim materijalima. Raditi ravnomjerno i bez prekida.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podlove za vrijeme obrade i vezivanja morabiti barem +8° C. Fasade treba odgovarajuće zaštiti od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom za skele).

Visoke temperature u ljetno doba mogu skratiti vrijeme sušenja (obavezno paziti da se ne dogodi pregaranje materijala!).

Visok stupanj vlage u zraku i niske temperature mogu znatno produljiti vrijeme sušenja i neravnomjerno promijeniti nijansu. Za istovjetnost boje može se jamčiti samo unutar jedne proizvodne šarže. Na nijansu mogu utjecati karakteristike podlove, temperatura i vlaga u zraku. Ako se upotrebljavaju različite šarže, one se prije početka obavezno moraju pomiješati.

Istovjetnost nijanse može se zajamčiti samo u okviru jedne proizvodne šarže. Zbog toga se preporuča cijelu potrebnu količinu naručiti odjednom. Sukcesivna isporuka je naravno, također moguća.

Prije nanošenja daljnjih slojeva na Baumit NanoporTop obavezno je vrijeme sušenja min.14 dana (pri temperaturi 20°C i 60% relativne vlažnosti zraka).

■ TSR vrijednost: Za TSR vrijednost od 20 do 24 na ETICS-u, armaturni sloj se mora izvesti s debeloslojnim ljeplilom (≥ 5 mm) s dvostrukim armiranjem ili ojačano Baumit PowerFlex-om (3-4 mm). Kod TSR vrijednosti > 25 , ojačanje se izvodi kako je opisano u Baumitovim smjernicama.

Baumit NanoporTop je startno fungicidiran mikrobiocidnim sredstvom, kako bi se postigla otpornost na pojavu algi i gljivica. Ovaj sedodatak može i pojačati prilikom naručivanja za objekte koji se nalaze u kritičnim uvjetima (kao što je iznad prosječna izloženost vlaži, kiši, blizina vode, rub šume, zelenilo i stabla ili druga vegetacija u blizini kuće itd.).

Trajna zaštita protiv pojave alga i gljivica ne može se jamčiti.(Pogledati: Smjernice HUPFAS, Alge i gljivice na fasadama)

Pijesci koji su primjenjeni u Baumit završnim slojevima su prirodni. Upravo zbog ovograzloga postoji mogućnost da su pojedina zrna lagano tamnija. Ovo nije greška u materijalu, već se radi samo o optički vidljivoj razlici u nijansama pjeska, zbog prirodnih svojstava sirovina koje se koriste u Baumit materijalima.

Sigurnosne mjere:

Upotrijebiti sigurnosne mjere navedene u signosnom tehničkom listu (STL).

Zaštiti oči i kožu te okolne površine oko površina koje se obrađuju, posebno površine od stakla, keramike, klinkera, prirodnog kamena, laka i metala. Poprskane dijelove po potrebi isprati s puno vode. Ne smije se čekati da se žbuka osuši ili stvrdne.

Upute za čišćenje:

Alat nakon upotrebe odmah oprati čistom vodom.

Zaštiti oči i kožu kao i okolne površine oko površina koje se obrađuju, pogotovo staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen, lak i metal. Eventualne poprskane dijelove isprati s puno vode. Ne čekati da se materijal osuši i stvrdne.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.